

ARFLEX MINERALE

Membrana bitume polimero plastomero (APP)



DESCRIZIONE

Membrana impermeabilizzante prefabbricata a base di bitume distillato e polimeri plastomerici (tipo APP) con armatura in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo che conferisce alla membrana elevate caratteristiche meccaniche e buona stabilità dimensionale.

La versione autoprotetta con scaglie di ardesia sulla faccia superiore riduce l'assorbimento del calore sulla superficie migliorando la durabilità della membrana. Le versioni autoprotette sono provviste di una cimosa laterale.

I prodotti autoprotetti con scaglie di ardesia potrebbero subire, a causa del tempo di stoccaggio, variazioni di colore. L'esposizione agli agenti atmosferici, dopo l'applicazione, tenderà ad uniformare il colore dopo qualche mese. Tale variazione di colore non può, quindi, essere oggetto di contestazione e/o reclamo, in quanto trattasi di un fenomeno naturale che lo stesso produttore di ardesia non è in grado di garantire.

Armatura: TNT poliestere filo continuo

Compound: Bitume polimero plastomero APP

Finitura superiore: Ardesia

Finitura inferiore: PE Film

Destinazione d'uso: Strato superiore

Metodo di applicazione: Torcia

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE	METODO DI PROVA	U.M.	TOLLERANZA	VALORE
Massa areica	EN 1849-1	Kg/m ²	MDV ± 10%	3,5 - 4,0 - 4,5
Forza di trazione massima (L/T)	EN 12311-1	N/50 mm	MDV - 20%	400/300
Flessibilità a freddo	EN 1109	°C	MLV	-5
Scorrimento a caldo	EN 1110	°C	MDV - 10°C	+120

IMBALLI

GAMMA	DIMENSIONE ROTOLO	PESO PER KG/M ²	SPESSORE MM	METRI QUADRI PER BANCALE	NORME EN
Arflex Minerale	10 m x 1 m	3,5	-	330	13707 13859-1
Arflex Minerale	10 m x 1 m	4,0	-	300	13707 13859-1
Arflex Minerale	10 m x 1 m	4,5	-	270	13707 13859-1

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica.

I dati contenuti sono medi delle produzioni. L'azienda si riserva di variare senza preavviso i valori nominali. Le informazioni riportate nella presente scheda sono basate sulla nostra esperienza. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità per un eventuale uso non corretto dei prodotti. Il cliente è tenuto a scegliere sotto la propria responsabilità il prodotto idoneo all'uso previsto.

14/05/2014 - La presente versione annulla e sostituisce tutte le precedenti.