



# ROLL BLACK

Sistema isolante accoppiato a membrana bitume polimero



## DESCRIZIONE

ROLL BLACK è un sistema isolante ottenuto dall'accoppiamento in continuo di un'apposita membrana bitume polimero elasto-plastomerica con listelli di polistirene espanso sinterizzato, autoestinguente additivato con grafite. Su richiesta è disponibile una speciale cimosa per la sigillatura delle sovrapposizioni, di larghezza 8 cm su versioni poliestere e 5 cm su versioni velovetro, è composta da una striscia autoadesiva protetta da polietilene siliconato. La sigillatura delle sovrapposizioni laterali avviene sempre per autoadesione mentre le sovrapposizioni di testa o comunque sull'ardesia, vanno sigillate con l'aiuto del mastice bituminoso PRATIKO MASTIC oppure, quando è possibile, si possono saldare ad aria calda. Questa speciale cimosa permette un'applicazione veloce e in sicurezza (senza utilizzo di fiamma). Il sistema è disponibile nelle tipologie che prevedono l'utilizzo di EPS GRAFITE 100 - EPS GRAFITE 150. I pannelli rigidi in polistirene espanso autoestinguente, stampati in blocchi di vario spessore, vengono successivamente tagliati in listelli di larghezza pari a 50 mm. La membrana bitume-polimero elasto-plastomerica (BPP), applicata sui listelli di ROLL BLACK, potrà essere liscia o autoprotetta, a seconda del previsto impiego, e con armatura in tessuto non tessuto in poliestere o in velo di vetro rinforzato. Il sistema isolante accoppiato a membrana minerale va utilizzato esclusivamente come sottotegola in coperture a falde.

## VANTAGGI

- ✓ Adattabilità ai supporti curvi.
- ✓ Resistenza alle sollecitazioni meccaniche.
- ✓ Buon isolamento termo-acustico.
- ✓ La componente bituminosa protegge l'isolante termico da sostanze quali: calce, cemento, gesso, sabbia, acqua, intonaci e ostacola l'attacco di insetti e roditori.

## POSA IN OPERA *Isolamento all'estradosso di coperture piane*

Dopo avere collocato sul piano di posa - asciutto, privo di asperità e sporgenze - un materiale idoneo a svolgere la funzione di barriera al vapore o di schermo al vapore, ad esempio ISOLVAPOR, posare ROLL BLACK con la membrana rivolta verso l'alto. La posa delle successive membrane va effettuata in totale aderenza, svolgendo il rotolo a cavallo delle linee di sovrapposizione delle cimose di sigillatura.

**Armatura membrana:** TNT poliestere rinforzato / Velo di vetro rinforzato

**Compound:** Bitume polimero elasto-plastomero BPP

**Finitura membrana:** PE Film / Ardesia

**Finitura inferiore:** PE Film

**Destinazione d'uso:** Isolamento termico di coperture piane non pedonabili / coperture a volta / coperture a falde

**Metodo di applicazione:** Fissaggio meccanico / collanti a freddo esenti da solventi / con apposite membrane termoadesive / per fusione di bugne (ISOLVAPOR)

## GAMMA MEMBRANA DI ACCOPPIAMENTO

### Armatura velo vetro

- ✓ Spessore membrana armata Velo Vetro: 2 mm - 3 mm

### Armatura poliestere

- ✓ Spessore membrana armata Poliestere: 3 mm - 4 mm
- ✓ Peso membrana minerale armata Poliestere: 3500 g/mq - 4000 g/mq - 4500 g/mq



# ROLL BLACK



Sistema isolante accoppiato a membrana bitume polimero

## DATI TECNICI MEMBRANA

CARATTERISTICHE	METODO DI PROVA	U.M.	TOLLERANZA	VALORE
Forza di trazione massima poliestere (L/T)	EN 12311-1	N/50 mm	MDV - 20%	400/300
Forza di trazione massima velo di vetro (L/T)	EN 12311-1	N/50 mm	MDV - 20%	300/200
Flessibilità a freddo	EN 1109	°C	MLV	-10
Scorrimento a caldo	EN 1110	°C	MLV	+120

## DATI TECNICI EPS GRAFITE

CARATTERISTICHE	METODO DI PROVA	U.M.	CODICE	100	150
Tolleranza sulla lunghezza	EN 822	mm	Li	± 2	± 2
Tolleranza sulla larghezza	EN 822	mm	Wi	± 2	± 2
Tolleranza sullo spessore	EN 823	mm	Ti	± 1	± 1
Tolleranza sull'ortogonalità	EN 824	mm	Si	± 2 / ± 1000	± 2 / ± 1000
Tolleranza sulla planarità	EN 825	mm	Pi	± 5	± 5
Conduttività termica dichiarata	EN 12667	10°C W/mk	λ <sub>D</sub>	0.030	0.030
Resistenza a compressione al 10% di deformazione	EN 826	kPa	CS(10)i	≥100	≥150
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce	EN 1607	kPa	TRi	≥150	≥250
Stabilità dimensionale	EN 1603	%	DS(N)i	± 0.2	± 0.2
Resistenza a flessione	EN 12089	kPa	BSi	135	≥200
Assorbimento d'acqua per lungo periodo per immersione totale	EN 12087	% vol valore limite	Wit	≤ 3	≤ 3
Assorbimento d'acqua per lungo periodo per immersione parziale	EN 12087	kg/m <sup>2</sup>	WL(P)	≤ 0.5	≤ 0.5
Trasmissione del vapore d'acqua per diffusione	EN 12086	Ng/Pa.s.m.	Mui/Zi	30-70	30-70
Temperature limite di utilizzo		°C		-40 /+75	-40 /+75
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	RF	E	E
Coefficiente di dilatazione lineare		K <sup>-1</sup>	-	65 x 10 <sup>-6</sup>	-
Permeabilità al vapore acqueo	EN 12086	mg/(mhPa)	δ	0.009-0.020	0.009-0.020
Comportamento al taglio	EN 12090	kPa		≥75	≥150
Modulo di taglio	EN 12090	kPa	G	≥1000	≥1100
Capacità termica specifica	UNI EN 12524	J/(kgk)		1260	1450
Assorbimento d'acqua per capillarità		%		Nessuno	-

I dati riportati nella presente tabella si riferiscono al pannello nudo, non accoppiato.



# ROLL BLACK



Sistema isolante accoppiato a membrana bitume polimero

	SPESSORI EPS GRAFITE MM	100 Resistenza termica $R_D$ (mq k)/W EN 12667	150 Resistenza termica $R_D$ (mq k)/W EN 12667
ROLL BLACK	30	1.00	1.00
	40	1.33	1.33
	50	1.67	1.67
	60	2.00	2.00

I dati riportati nella presente tabella si riferiscono al pannello nudo, non accoppiato.

N.B.

La componente bituminosa del sistema ha funzioni strutturali e di protezione. Non può essere considerata strato impermeabilizzante neppure in sistemi bitume polimero multistrato. Nel caso di applicazione con collanti rinforzare sempre l'ancoraggio, integrandolo con l'uso di fissaggi meccanici. Per il mantenimento delle caratteristiche chimico-fisiche della componente bituminosa e termoisolanti, si consiglia di conservare il prodotto all'asciutto e in zone al riparo dai raggi solari. Il contatto con solventi e liquidi organici può danneggiare il prodotto.

## IMBALLI

	SPESSORE MM	LUNGHEZZA ROTOLI
ROLL BLACK	30	9 m
ROLL BLACK	40	7 m
ROLL BLACK	50	5 m
ROLL BLACK	60	4 m

I dati contenuti sono medi delle produzioni. L'azienda si riserva di variare senza preavviso i valori nominali. Le informazioni riportate nella presente scheda sono basate sulla nostra esperienza. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità per un eventuale uso non corretto dei prodotti. Il cliente è tenuto a scegliere sotto la propria responsabilità il prodotto idoneo all'uso previsto.

21/06/2022 - La presente versione annulla e sostituisce tutte le precedenti.